# ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ MgO НА СТРУКТУРУ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОЙ КЕРАМИКИ HfZrCeYO

С.П. Зенкин, А.В. Гайдайчук, В.А. Булах, С.А. Линник Национальный исследовательский Томский политехнический университет, пр. Ленина 30, Томск 634050, Россия, zen@tpu.ru, gaydaychuk@tpu.ru, vladabulakh@tpu.ru, linniksa@tpu.ru

Исследована эквимолярная система  $HfO_2$ – $ZrO_2$ – $Y_2O_3$ – $CeO_2$  с добавлением MgO в качестве пятого компонента. Обнаружено, что система HfZrCeY(Mg)O сохраняет единую кристаллическую структуру ГЦК вплоть до концентрации MgO = 31.9 мол.%. Кроме того, показано, что добавление MgO в близком к эквимолярному составу HfZrCeY(Mg)O снижает его механические свойства, такие как твердость и устойчивость к образованию трещин.

*Ключевые слова:* высокоэнтропийный оксид; магнетронное распыление; тепловые свойства; механические свойства.

# EFFECT OF THE MgO ADDITION ON THE STRUCTURE AND PHYSICAL PROPERTIES OF THE HIGH ENTROPY HfZrCeYO CERAMICS

Sergei Zenkin, Alexander Gaydaychuk, Vlada Bulakh, Stepan Linnik National research Tomsk polytechnic university, 30 Lenina Ave., 634050 Tomsk, Russia, zen@tpu.ru, gaydaychuk@tpu.ru, vladabulakh@tpu.ru, linniksa@tpu.ru

One of the most promising applications of high entropy ceramics is their use as high temperature protective materials. Due to the additional entropic stabilization of the crystal structure, four- and five-element high entropy ceramics exhibit enhanced thermal and mechanical properties. For these applications, one of the most promising high entropy protective oxides are  $ZrO_2$  - and  $HfO_2$  -based protective HEOs. In this article, we study the  $HfO_2$ - $ZrO_2$ - $Y_2O_3$ -CeO\_2 equimolar system with the addition of MgO as a fifth component. We found that the HfZrCeY(Mg)O system maintains a single FCC crystalline structure up to the MgO concentration = 31.9 mol.%. Additionally, we determined that an addition of MgO at the close-to-equimolar HfZrCeY(Mg)O composition reduces the mechanical properties such as hardness and resistance to crack formation. The synthesized coating can be used as a protective material for high temperature applications, such as the protection of turbine parts.

Keywords: high entropy oxide; magnetron sputtering; thermal properties; mechanical properties.

#### Введение

На сегодняшний день высокоэнтропийные керамические материалы находят все большее применение в промышленности. Одним из наиболее перспективных применений этих материалов является защита от высоких температур. Благодаря дополнительной энтропийной стабилизации кристаллической структуры они проявляют превосходное сочетание свойств [1]. 4- и 5-элементная высокоэнтропийная керамика обладает повышенными термическими и механическими свойствами, устойчивостью фазовой структуры по сравнению с традиционной высокотемпературной керамикой [2, 3]. Высокоэнтропийная керамика на основе оксидов (ВЭО) является одним из наиболее перспективных материалов среди многообразия высокоэнтропийной керамики, особенно ZrO<sub>2</sub> и HfO<sub>2</sub> [4]. Однако описанные в литературе ВЭО на основе ZrO<sub>2</sub> и HfO<sub>2</sub> часто представляют собой «высокоэнтропийные», «энтропийноа не стабилизированные» системы. Обычно эти системы имеют нулевую энтальпию смешения  $\Delta H_{mix} = 0$ , что означает образование идеального твердого раствора без

<sup>15-</sup>я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-29 сентября 2023 г., Минск, Беларусь 15th International Conference "Interaction of Radiation with Solids", September 26-29, 2023, Minsk, Belarus

какой-либо дополнительной стабилизации. Представлено несколько работ о высокоэнтропийной системе HfO2-ZrO2-Y2O3-CeO2, которая кристаллизуется в твердый раствор с простой кубической ГЦК-структурой флюорита [4,5]. Однако теплофизические свойства этой системы до сих пор не изучены. Кроме того, неясно, является ли эта система энтропийностабилизированной. Поэтому в данной работе проведено исследование влияния эффекта добавления MgO к HfO2-ZrO2-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-CeO<sub>2</sub>. При нормальных условиях MgO кристаллизуется в структуру, подобную NaCl, и его кристаллизация в твердом растворе со структурой флюорита означала бы энтропийную стабилизацию 5компонентной системы HfZrCeY(Mg)O. Кроме того, было определено возможное отклонение молярной концентрации MgO, при котором эта стабилизация будет сохраняться.

### Материалы и методы

В качестве подложек применялись монокристаллические кремниевые (100) и медные пластины. Перед помещением в вакуумную камеру образцы очищались в кислоте HNO<sub>3</sub> (30%) в течение 5 мин, затем в растворе ацетона и изопропилового спирта под ультразвуковым воздействием, и в деионизированной воде. Пленки ВЭО напылялись с использованием двух круглых несбалансированных магнетронов, оснащенных мишенями HfZr (50/50 ат.%) и СеҮ (33/66 ат.%). Концентрация Мд контролировалась добавлением дисков Мд в зону эрозии мишени СеҮ. Электропитание магнетронов осуществлялось импульсным источником постоянного тока частотой 40 кГц (Applied Electronics, Pocсия). Перед напылением образцы очищались источником ионов Ar<sup>+</sup> с ускоряющим напряжением 3500 В. Базовое давление ро в вакуумной камере составляло 8 10<sup>-4</sup> Па. Пленки ВЭО напылялись на подложку при следующих условиях: напряжение 300-400 В, расстояние от подложки до мишени  $d_{s-t} = 100$  мм, давление аргона 0.3

Па и давление СО<sub>2</sub> 0,5 Па. Структурные характеристики покрытий изучались с помощью рентгеновского дифрактометра (Shimadzu XRD 6000) c Cu K $\alpha$  ( $\lambda = 0.154$ нм) излучением. Механические свойства измерялись пленок помощью с Nanoindenter G200 (MTS-Agilent). Кривизну образцов измеряли оптическим профилометром (Micro Measure 3D Station, STIL), а напряжение пленки рассчитывали на основе измерений кривизны с использованием формулы Стоуни.

# Результаты и их обсуждение

В табл. 1 приведены молярные составы пленок HfZrCeY(Mg)O. Концентрация MgO существенно зависит от количества дисков Mg в зоне эрозии. Сочетание количества дисков Mg в мишени CeY с изменение тока на мишени позволяет настроить элементный состав пленки.

Таблица 1. Полученные составы пленок HfZrCeY(Mg)O

N⁰	HfO <sub>2</sub> ,	ZrO <sub>2</sub> ,	CeO <sub>2</sub> ,	$Y_2O_3$ ,	MgO,
	%	%	%	%	%
1	23.1	25.8	24.1	23.8	3.2
2	19.2	22.0	21.3	19.1	18.4
3	18.2	21.7	12.5	15.7	31.9
4	15.2	17.9	14.8	17.6	34.5

Рентгеновские спектры синтезированных пленок представлены на рисунке 1.

Пленки HfZrCeY(Mg)O с концентрацией MgO 3.2 % имеют ту же структуру, что и чистый HfZrCeYO [6], который характеризуется простой кубической структурой Fm-3m с 4 характерными пиками XRD при 20 = 29.28°, 34.42°, 49.08° и 58.92°, относящимися к кристаллическим ориентациям (111), (200), (220) и (311), соответственно (рис. 1, красная линия). Дальнейшее увеличение концентрации MgO до 18.4 % приводит к исчезновению пика (200) без изменения взаимных интенсивностей других пиков (рис. 1, синяя линия). При более высокой концентрации MgO обнаруживается асимметрия (31.9 %) (111), которая может быть обусловлена остаточными (200) кристаллитами (рис. 1, желтая линия). При 34.5 % MgO обнару-

<sup>15-</sup>я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-29 сентября 2023 г., Минск, Беларусь 15th International Conference "Interaction of Radiation with Solids", September 26-29, 2023, Minsk, Belarus

живается только широкий пик при  $2\theta = 31.02^{\circ}$ , относящийся к гексагональному MgO (рис. 1, зеленая линия). Это может быть результатом аморфизации пленки. Для всех синтезированных пленок не удается обнаружить никаких других пиков, относящихся к структурам тройных оксидов (таких как Ce<sub>2</sub>Hf<sub>2</sub>O<sub>7</sub> или Y<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>).



Рис. 1. Рентгеноструктурные спектры высокоэнтропийных пленок HfZrCeY(Mg)O в зависимости от молярной концентрации MgO

N⁰	Н, ГПа	Е*, ГПа	We	σ, ΓΠα
1	20.4	198.7	65	-1.2
2	18.2	193.4	62	-0.8
3	16.7	185.7	57	-0.9
4	12.9	176.2	55	-0.5

Таблица 2. Механические свойства HfZrCeY(Mg)O

Твердость и модуль Юнга HfZrCeY(Mg)О уменьшаются с увеличением концентрации MgO (табл. 2). Максимальное значение твердости 20.4 ГПа близко к твердости чистого HfZrCeYO [4]. Твердость состава HfZrCeY(Mg)O (18.4 % MgO) примерно на 25 % ниже по сравнению с эквимолярным HfZrCeYO [4]. Добавление Mg также снижает устойчивость системы HfZrCeY(Mg)O к образованию трещин из-за уменьшения соотношения H/E\* и упругого восстановления W<sub>e</sub> [7]. Все синтезированные пленки имеют относительно низкие напряжения сжатия (меньше 1.2 ГПа), возможно, за счет нанокристаллической структуры.

## Заключение

Система HfZrCeY(Mg)O образует твердый раствор с простой кубической (Fm-3m) структурой без образования бинарных оксидов и отсутствием фазового расслоения. Система HfZrCeY(Mg)O сохраняет единую кристаллическую структуру до концентрации MgO = 31.9 %, если другие составляющие оксиды взяты в близком к эквимолярному составу. Механические свойства HfZrCeY(Mg)O пропорционально уменьшаются с концентрацией MgO.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант № 22-79-10069.

## Библиографические ссылки

- 1. Miracle D.B., Senkov O.N. A critical review of high entropy alloys and related concepts. *Acta Materialia* 2017; 122: 448-511.
- 2. Gild J., Zhang Y., Harrington T., Jiang S., Hu T., Quinn M.C., et. al. High-entropy metal diborides: a new class of high-entropy materials and a new type of ultrahigh temperature ceramics. *Scientific Reports* 2016; 6: 37946.
- 3. Pogrebnjak A.D., Postolnyi B.A., Kravchenko Y.A., Shipilenko A.P., Sobol O.V., Beresnev V.M., et. al. Structure and properties of (Zr-Ti-Cr-Nb)N multielement superhard coatings. *Journal of Superhard Matererials* 2015; 37: 101-111.
- 4. Zenkin S., Gaydaychuk A., Mitulinsky A., Linnik S. Tailoring of optical, mechanical and surface properties of high-entropy Hf-Zr-Ce-Y-O ceramic thin films prepared by HiPIMS sputtering. *Surface and Coatings Technology* 2022; 433: 128164.
- 5. Gild J., Samiee M., Braun J.L., Harrington T., Vega H., Hopkins P.E., et al. High-entropy fluorite oxides, *Journal of the European Ceramic Society* 2018; 38: 3578-3584.
- 6. Pak A.Y., Sotskov V., Gumovskaya A. A., Vassilyeva Y.Z., Bolatova Z.S., Kvashnina Y.A., et al. Machine learning-driven synthesis of TiZrNbHfTaC5 high-entropy carbide. *Npj Computational Materials* 2023; 9(1): 7.
- 7. Musil J. Hard nanocomposite coatings: thermal stability, oxidation resistance and toughness. *Surface and Coatings Technology* 2012; 207: 50-65.

<sup>15-</sup>я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-29 сентября 2023 г., Минск, Беларусь 15th International Conference "Interaction of Radiation with Solids", September 26-29, 2023, Minsk, Belarus